

RHEOMIX 104

Adesivo acrílico para argamassas e chapiscos.

Descrição do Produto

RHEOMIX 104 é uma solução acrílica de alto desempenho, adesiva, que garante aderência da argamassa aos mais diversos tipos de substratos. Não reemulsiona na presença de umidade.

Propriedades e Benefícios

RHEOMIX 104 confere as seguintes qualidades especiais:

Estado Fresco	Estado Endurecido
- Melhora a trabalhabilidade, conferindo boa elasticidade;	- Não reemulsiona em presença de umidade. - Proporciona ótima aderência sobre os mais diversos substratos; - Diminui o risco de fissuração; - Maior resistência ao desgaste e aos choques; - Diminui a retração.

Campos de Aplicação

RHEOMIX 104 foi desenvolvido para aplicações tais como:

Adesivo para ponte de aderência de argamassas cimentícias de reparos ao concreto;
Para aditivar argamassas de rejuntamentos e para fixação de azulejos e cerâmicas;
Reparação de emboços, rebocos e de pontos críticos;
Adesivo para tintas em pó;
Aditivo para pastas ou argamassas para estucamento.

Modo de Utilização / Aplicação

- Preparo da superfície:

O substrato que irá receber a argamassa adesiva deverá estar limpo isento de óleos, graxas ou partículas soltas e saturado com água com superfície seca. Para superfícies muito lisas, lavar escovar e se necessário, apicoar para garantir uma perfeita aderência.

- Preparo do produto:

RHEOMIX 104 deve ser misturado juntamente com a água de amassamento. Dependendo da aplicação, o material pode ser diluído em água, apresentamos abaixo as diluições que podem ser feitas:

Utilização	RHEOMIX 104 : Água
Argamassa para pequenos reparos	1 : 1 até 1 : 2
Argamassa de regularização até 10 mm de espessura	1 : 1
Argamassa de regularização com mais de 10 mm de espessura	1 : 2 até 1 : 4
Revestimento ou ponte de aderência submetidos aos esforços elevados	1 : 2
Chapisco Rolado	RHEOMIX 104 sem diluição
Camada de imprimação	1 : 10
Ponte de aderência para concreto novo/envelhecido	1 : 1
Revestimento ou ponte de aderência submetidos às solicitações normais	1 : 2 até 1 : 10

- Consumo

O consumo de **RHEOMIX 104** é de aproximadamente 5% sobre o peso do cimento (5L para cada 100Kg de cimento Portland).

- Limpeza:

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água.

